

Technical Data

ANTIFOULING ATG

Deskripsi Produk

Antifouling ATG adalah lapisan antifouling komponen tunggal yang dirancang khusus untuk lapisan kapal pada bagian yang terendam. Lapisan ini mengandung additive **PROMEX DC30S** yang berfungsi untuk mencegah menempelnya beberapa biota laut seperti tiram & algae. Dan sebagai lapisan primer serta lapisan pengikat yang diaplikasikan pada substrat aluminium, baja karbon dan fiber.

Fitur dan Kegunaan

- Mengandung additive ***PROMEX DC30S***
- Efektif untuk kapal - kapal yang tinggal sebentar di pelabuhan
- Mencegah menempelnya biota laut seperti tiram & algae

Rekomondasi penggunaan

Diaplikasikan sebagai Top Coat pada bagian dinding bawah kapal yang terendam air, baik itu untuk kapal biasa maupun kapal modern yang berdinding kayu maupun logam.

Spesifikasi

Warna	Black, Brick Red & Blue
Penampilan	Full Doff, Semi Doff, Gloss
Viskositas	3 – 3.5 min ± (Ford Cup #4)
Ketebalan saat basah	105 – 115 micron
Ketebalan saat kering total	95 – 105 micron
Kering Sentuh	1 – 2 jam suhu 25 – 60°C
Kering Finish / Total	1 × 24 jam
Cara Aplikasi	Kuas, Roll & Spray Gun
Pengencer / Solvent	Thiner khusus AntiFouling CPT
Daya sebar	15 – 17 m ² untuk pemakaian Spray Gun 12 – 14 m ² untuk pemakaian Roll

Kemasan.

Tersedia dalam kemasan 20LTR.

Technical Data Sheet

Cara Penggunaan

- Pastikan produk sudah diaduk dan tercampur sempurna dengan thinner sebelum diaplikasikan.
- Pengenceran produk menggunakan khusus **Thiner ATG** dengan penggunaan:
 - 20 – 25% untuk aplikasi menggunakan Roll & Kuas.
 - 75 – 100% untuk aplikasi menggunakan Spray Gun.

Sistem Pengecatan

Permukaan kapal dengan substrat Aluminium, kayu, fiber, & baja karbon

- Dasarannya menggunakan **Epoxy ATG**.
- Finishing menggunakan **ANTIFOULING – ATG**

Waktu Kering

- Waktu kering sangat tergantung pada suhu & serta jumlah lapisan cat.
- Kering sentuh: 1 – 2 Jam
- Kering total / sempurna: 1 x 24 Jam

Sistem Penyimpanan

Simpan dalam keadaan wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan pada sinar matahari langsung & panas berlebih.

Tersedia untuk warna



AM.9011



AM.8015