
Technical Data Sheet

ATG COLD GALVANIZE 01

Deskripsi Produk

ATG COLD GALVANIZE 01 adalah Satu komponen, berbasis pelarut, cepat kering secara fisik. Produk ini mengandung zinc hingga 95% dan resin khusus untuk perlindungan anti korosi. Mudah digunakan, daya rekatnya bagus. Cocok untuk perbaikan hot dip galvanis. Sehingga sangat cocok digunakan sebagai pelapis anti korosi pada struktur baja, single baja, pipa pada area sedang atau terendam air.

Fitur dan Keunggulan

- Tingkat kelekatan (bonding) yang tinggi terhadap metal
- Perlindungan dari karat
- Fleksibilitas tinggi & Mudah digunakan
- Memperbaiki system Hot Dip Galvanize
- Memiliki daya ketahanan lebih baik & anti gores

Rekomendasi penggunaan

Dapat diaplikasikan untuk : struktur baja, perpipaan, tangki baja, tiang PJU, peralatan pada kapal, Automotif, Kontraktor, Offshore, Perkapalan, Industri, PLTU, PLN, dll. Sebelum digunakan, bersihkan permukaan metal dari karat, minyak dan gemuk dengan thinner atau solvent, sikat kawat, sander dan sand blasting.

Spesifikasi

Warna	Silver Grey
Penampilan	Matt 40°
Ketebalan saat kering	50 - 70 mikron
Ketebalan saat basah	72 – 115 mikron
Kering Sentuh	15 – 25 min
Kering Finish / Total	2 – 3 jam
Cara Aplikasi	Spray Gun, Roll & Kuas
Pengencer / Solvent	Thiner ATG _{ACR}
Daya sebar	9 - 11 m ² / L untuk pemakaian Spray Gun
Volume Solid	60%
Resin ACR	60 %
Zinc Fosfat	95%

Technical Data Sheet

Cara Penggunaan

- Pastikan produk sudah diaduk dan tercampur sempurna dengan thinner sebelum diaplikasikan.
- Pengenceran produk menggunakan **Thiner ATG_{ASPCL}** dengan penggunaan: 100% untuk aplikasi menggunakan Spray Gun. (base : thinner) (1 : 1)

Waktu Kering

- Waktu kering sangat tergantung pada suhu & serta jumlah lapisan cat.
- Kering sentuh: 15 – 25 menit
- Kering total / sempurna: 2 – 3 jam

Sistem Penyimpanan

- Simpan dalam keadaan wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan pada sinar matahari langsung & panas berlebih.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak

Kemasan tersedia.

5L & 20L